

ZEMENT-FREIGABELISTE

FREIGELEGEBENE ZEMENTSORTEN IN VERBINDUNG MIT RETANOLEN

Zemente, welche in dieser Übersicht nicht aufgeführt sind, sind in der Regel nicht geeignet.
Im Einzelfall bitte anfragen.

Geeignet = grün

Nicht geeignet = rot

Zementart	Benennung	Kurzzeichen	Spezifikation	Anteil (M.-%)
CEM I	Portlandzement	CEM I	-	0
CEM II	Portlandkalksteinzement	CEM II/A-L	Kalkstein (L)	6...20
		CEM II/B-L	Kalkstein (L)	21...35
		CEM II/A-LL	Kalkstein (LL)	6...20
		CEM II/B-LL	Kalkstein (LL)	21...35
	Portlandkompositzement			
	Holcim ECOPlanet Estrichzement	CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N	Hüttensand (S), Kalkstein (LL)	21...35
	Kirchdorfer Estrich-Zement	CEM II/B-M (S-L) 32,5 R	Hüttensand (S), Kalkstein (L)	21...35
	Portlandkompositzement	CEM II/A-M	Versch. (S, D, P, Q, V, W, T, L, LL)	6...20
		CEM II/B-M	Versch. (S, D, P, Q, V, W, T, L, LL)	21...35
	Portlandflugaschezement	CEM II/A-V	Kieselsäurereiche Flugasche (V)	6...20
		CEM II/B-V	Kieselsäurereiche Flugasche (V)	21...35
		CEM II/A-W	Kalkreiche Flugasche (W)	6...20
		CEM II/B-W	Kalkreiche Flugasche (W)	21...35
	Portlandschieferzement	CEM II/A-T	Gebannter Schiefer (T)	6...20
CEM II/B-T		Gebannter Schiefer (T)	21...35	
Portlandhüttenzement	CEM II/A-S	Hüttensand (S)	6...20	
	CEM II/B-S	Hüttensand (S)	21...35	
CEM III	Hochofenzement	CEM III/A	Hüttensand (S)	36...65